



THOMAS JULL OLSEN
LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &
VOGNMANDSFORRETNING -
SORØ CONTAINERTRANSPORT
Løngvej 14 · 4180 Sorø

Tlf. 57 83 18 54 · Fax 57 82 18 54 · www.tjo.dk · tjo@tjo.dk



0615

04

0615-CPD-9962
DS/EN 12620



BUREAU
VERITAS

Gyldig fra: 03.06.2009		Erstatter deklaration af : 28.06.2005
Produktionssted:	Kaldredvej 40 4593 Eskebjerg	22 24 26 80
Produktbetegnelse:	4/8 Perlesten Kl. P	
Produktbeskrivelse:	Heterogen flintegrus	

<u>Kvalitetssegenskaber med variationsbånd</u>	Middelværdi	Variationsbånd	Kategori
EN 1097-6 Densitet, MOT: (Mg/m ³)	2,56	2,50 - 2,62	
EN 1097-6 Absorption: (%)	2,5	2,0 - 3,0	
EN 1744-1 Chloridindhold (%),	0,00	≤ 0,005	
Beregnet Ækvivalent alkaliindhold	0,00	≤ 0,004	
EN 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)			G _C 85/20
64 mm	100	100	
45 mm	100	100	
31,5 mm	100	100	
22,4 mm	100	100	
16 mm	100	100	
11,2 mm	100	98 - 100	
8 mm	98	85 - 99	
5,6 mm	48	38 - 58	
4 mm	12	0 - 18	
2 mm	1	0 - 5	
0,063 mm	0	0 - 1	
			f _{1,5}

*Sigtning udføres uden forudgående udvaskning

Leverandørerklæring: Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620, anneks H. Rullende produktionsprøvning, attesteringsmetode 2⁺.