



0615  
07  
0615-CPD-9973  
DS/EN 12620



BUREAU  
VERITAS

<b>Gyldig fra:</b> 01.01.2010		<b>Erstatter deklaration af :</b> NY
<b>Produktionssted:</b>	Kaldredvej 40 4593 Eskebjerg	22 24 26 80
<b>Produktbetegnelse:</b>	0/2 Vasket betonsand Kl. E	Bunkestørrelse 6.000 tons
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Vaskede materialer	

<u>Kvalitetssegenskaber med variationsbånd</u>	Middelværdi	Max værdier	Kategori
EN 1097-6 Densitet, MOT: (Mg/m <sup>3</sup> )	2,61		
EN 1097-6 Absorption: (%)	0,5		
EN 1744-1 Chloridindhold (%)	0,00	≤ 0,002	
TI-B 52 Alkaliskiselreaktivitet: (%)	0,57		< 1,0
DS/EN 1744-1 Humusindhold:	Lysere		Farveløs-Lysere
Beregnet Ækvivalent alkaliindhold	0,00	≤ 0,002	
EN 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)			G <sub>F</sub> 85
45 mm	100		
31,5 mm	100		
22,4 mm	100		
16 mm	100		
11,2 mm	100		
8 mm	100		
5,6 mm	100		
4 mm	100		
2 mm	100		
1 mm	72		
0,5 mm	50		
0,25 mm	13		
0,125 mm	1		
0,063 mm	0		f <sub>3</sub>

\*Sigtning udføres uden forudgående udvaskning

**Leverandørerklæring:** Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med EN 12620 og DS 2426, 5.2.3.  
**Bunkekontrol, attesteringsmetode 2<sup>+</sup>.**