



**THOMAS JULL OLSEN**  
LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &  
VOGNMANDSFORRETNING -  
SORØ CONTAINERTRANSPORT  
Løngvej 14 · 4180 Sorø

Tlf. 57 83 18 54 · Fax 57 82 18 54 · www.tjo.dk · tjo@tjo.dk



0615

04

0615-CPD-9962  
DS/EN 12620



**BUREAU**  
**VERITAS**

<b>Gyldig fra:</b> 21.09.2006		<b>Erstatter deklaration af :</b> 13.12.2005
<b>Produktionssted:</b>	Kaldredvej 40 4593 Eskebjerg	22 24 26 80
<b>Produktbetegnelse:</b>	Betsand 0/4 Kl. P	
<b>Produktbeskrivelse:</b>		

<u>Kvalitetssegenskaber med variationsbånd</u>	Middelværdi	Variationsbånd	Kategori
EN 1097-6 Densitet, MOT: (Mg/m <sup>3</sup> )	2,60	2,20 - 3,00	
EN 1097-6 Absorption: (%)	0,6	0,4 - 0,8	
EN 1744-1 Chloridindhold (%), initialprøv.	0.00	≤ 0.002	
DS/EN 1744-1 Humusindhold:	Lysere	Farveløs-Lysere	
EN 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)			G <sub>F</sub> 85
45 mm	100	100	
31,5 mm	100	100	
22,4 mm	100	100	
16 mm	100	100	
11,2 mm	100	100	
8 mm	100	100	
5,6 mm	99	98 - 100	
4 mm	95	90 - 99	
2 mm	81	71 - 91	
1 mm	62	52 - 72	
0,5 mm	36	26 - 46	
0,25 mm	10	0 - 20	
0,125 mm	2	0 - 10	
0,063 mm	0	0 - 3	f <sub>3</sub>

\*Sigtning udføres uden forudgående udvaskning

**Leverandørerklæring: Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620, anneks H. Rullende produktionsprøvning, attesteringsmetode 2<sup>+</sup>.**