



**THOMAS JULL OLSEN**  
LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &  
VOGNMANDSFORRETNING -  
SORØ CONTAINERTRANSPORT  
Løngvej 14 · 4180 Sorø

Tlf. 57 83 18 54 · Fax 57 82 18 54 · www.tjo.dk · tjo@tjo.dk



0615

04

0615-CPD-9962  
DS/EN 12620



BUREAU  
VERITAS

Gyldig fra: 24.11.2004		Erstatter deklaration af : 24.09.2004	
<b>Produktionssted:</b>	Kaldredvej 40 4593 Eskebjerg	22 24 26 80	
<b>Produktbetegnelse:</b>	0/4 Vasket betonsand Kl. A		
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Vaskede materialer		

<u>Kvalitetssegenskaber med variationsbånd</u>	Middelværdi	Variationsbånd	Kategori
EN 1097-6 Densitet, MOT: (Mg/m <sup>3</sup> )	2,58	2,50 - 2,66	
EN 1097-6 Absorption: (%)	0,5	0,3 - 0,7	
EN 1744-1 Chloridindhold (%), initialprøv.	0.00	≤ 0.002	
TI-B 52 Alkaliskiselreaktivitet: (%)	1,3	< 2,0	
DS/EN 1744-1 Humusindhold:	Lysere	Farveløs-Lysere	
Beregnet Ækvivalent alkaliindhold	0.00	≤ 0.002	
EN 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)			G <sub>F</sub> 85
45 mm	100	100	
31,5 mm	100	100	
22,4 mm	100	100	
16 mm	100	100	
11,2 mm	100	100	
8 mm	100	100	
5,6 mm	100	95 - 100	
4 mm	95	90 - 100	
2 mm	74	50 - 97	
1 mm	64	50 - 78	
0,5 mm	34	20 - 48	
0,25 mm	13	3 - 23	
0,125 mm	3	0 - 5	
0,063 mm	0	0 - 3	f <sub>3</sub>

\*Sigtning udføres uden forudgående udvaskning

**Leverandørerklæring:** Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620, anneks H. Samt DS/EN 2426, 5.2.3 Rullende produktionsprøvning, attesteringsmetode 2<sup>+</sup>.