



**THOMAS JULL OLSEN**  
LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &  
VOGNMANDSFORRETNING -  
SORØ CONTAINERTRANSPORT  
Løngvej 14 · 4180 Sorø

Tlf. 57 83 18 54 · Fax 57 82 18 54 · www.tjo.dk · tjo@tjo.dk



0615

04

0615-CPD-9973  
DS/EN 12620



BUREAU  
VERITAS

<b>Gyldig fra:</b> 07.11.2008	<b>Erstatter deklaration af :</b> 24.04.2008
<b>Produktionssted:</b>	Munke-Bjergby Grusgrav
<b>Produktbetegnelse:</b>	2/8 Perlesten Kl. P
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Heterogen flintgranitgrus

<u>Kvalitetssegenskaber med variationsbånd</u>	Middelværdi	Variationsbånd	Kategori
EN 1097-6 Densitet, MOT: (mg/m <sup>3</sup> )	2,53	2,50 - 2,56	
EN 1097-6 Absorption: (%)	2,5	2,2 - 2,7	
EN 1744-1 Chloridindhold (%),	0,00	≤ 0,005	
Beregnet Ækvivalent alkaliindhold	0,00	≤ 0,004	
EN 933-1 Kornkurve: (Gennemfald i %)			G <sub>C</sub> 85/20
64 mm	100	100	
45 mm	100	100	
31,5 mm	100	100	
22,4 mm	100	100	
16 mm	100	100	
11,2 mm	100	100	
8 mm	100	100	
5,6 mm	77	65 - 89	
4 mm	32	22 - 42	
2 mm	4	0 - 8	
0,063 mm	0	0 - 1	
			f <sub>1,5</sub>

\*Sigtning udføres uden forudgående udvaskning

**Leverandørerklæring:** Thomas Jull Olsen erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620, anneks H.  
**Rullende produktionsprøvning, attesteringsmetode 2<sup>+</sup>.**